

«ОПТИМА-ЛАЙФ 2»

«Оптим-Лайф 2» является суперпластифицирующей добавкой и представляет собой смесь полиметиленафталинсульфонатов и модифицированных лигносульфонатов, поверхностно-активных веществ и стабилизаторов, регулирующих сохраняемость бетонных и растворных смесей в течении 3 часов, а также комплекс веществ регулирующих кинетику набора прочности бетонов. Добавка эффективно работает при низких и высоких расходах цемента.

Добавка применяется для производства и изготовления:

- товарных бетонов;
- монолитных бетонных и железобетонных изделий и конструкций из тяжелого и мелкозернистого бетона, твердеющих в нормальных условиях или с применением электропрогрева;
- монолитных бетонных и конструкций из бетона на пористых заполнителях;
- строительных растворов.

Применение добавки позволяет:

- повысить подвижность бетонных смесей от П1 до П5 при постоянном В/Ц;
- обеспечить сохранение подвижности бетонной смеси в течение 3 часов;
- получать высокую стойкость к расслоению бетонных и растворных смесей;
- повысить прочность и долговечность бетона;
- повысить показатели бетона по морозостойкости и водонепроницаемости;
- снизить расход цемента на 10-15%.

Диапазон дозировок зависит от требований к бетонной смеси и составляет **от 1,0% до 1,2% по готовому продукту от массы цемента**, т.е. от 1,0 кг до 1,2 кг добавки на 100 кг цемента.

«Оптим-Лайф 2» добавляется в воду затворения или одновременно с подачей воды затворения в бетонный смеситель. Недопустимо введение добавки в сухую бетонную смесь до смешивания компонентов с основным количеством воды затворения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Добавка должна храниться в емкостях при температуре не ниже +5°C.

Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.

Барботаж – не обязателен.

Наименование нормативного документа - ТУ 20.59.59-003-26025492-2018